

Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2211
PLASTSERVIS, a.s. Zlín	OBUVNICKÁ GUMA	Datum vydání: 2003-05 Datum revize: 2012-06

Jednosložkové kaučukové na tlak citlivé nevulkanizující lepidlo pro pomocné spojování dílců při výrobě svršků obuvi a galanterních výrobků před sešitím.

Složení

Roztok přírodního kaučuku v organických rozpouštědlech s obsahem přísad.

Vlastnosti

Obsah sušiny	8,0 - 12,0 %
Výtoková doba Ford Ø 8 mm	min. 150 s
Pevnost spoje * - konečná (po 24 hod.)	nestanovuje se
Barva	světle hnědá

*Pevnost v odlupování

Návod na použití

Nános lepidla pro pomocné spojování obuvnických dílců se provádí štětcem buď jednostranně nebo na oba slepované materiály. Slepění dílců se provádí za mokra bezprostředně po nánosu nebo po kratší době obleschnutí (do 10 minut).

Ředidla

Pro ředění lepidla a umývání pracovních nástrojů je možno použít technický benzin 90/150 nebo 80/110.

Balení

Lepidlo se dodává v pozinkovaných sudech o obsahu 142 kg a v plechovkách o obsahu 5, 12 a 32 kg.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +10 až +30°C. Doba zpracovatelnosti lepidla je min. 6 měsíců od data výroby.

Bezpečnost

Hořlavina I. třídy. Při skladování a manipulaci je nutno dodržovat ustanovení ČSN 650201. Podrobnější bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Upozornění

Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.